

OLIVÉ A-41

CIANOAKRILATO
KLIJŲ AKTYVATORIUS

Techninių duomenų lapas, 3.0 v., 2017 m. spalįs



GAMINIO APRAŠAS

„OLIVE A-41“ yra skaidrus skystis, purškiamas, naudojamas, kai reikia padidinti cianakrilato klijų kietėjimo greitį.

„OLIVE A-41“ tinka visų tipų paviršiams, jis pagreitina sukibimą.

PAGRINDINIAI PRANAŠUMAI

- Užtikrina greitą sukibimą su daugeliu medžiagų.
- Pagerina mechaninį atsparumą naudojant mažą gaminio kiekį.
- Įvairaus tamprumo medžiagų klijavimas.
- Tikslus gaminio dozavimas.
- Lygiems ir porėtiems paviršiams.

TAIKYMO SRITYS



„OLIVÉ A-41“ naudojamas pramoninėje rinkoje tokioms jungtims, kurių paviršius negali būti veikiamas cheminių ar fizinių medžiagų, tokių kaip vanduo ar saulės spinduliai.

Idealiai tinka transporto priemonių vidaus įrangai, pvz., indikatoriams, ekranams, paslėptoms dalims montuoti ir pan.

Ypač tinka metalams, porcelianui, plastikui, stiklui, elastomerams, gumai ir kt., įskaitant porėtas medžiagas, pvz., medieną, popierių ar tekstilę.

INFORMACIJA APIE PAKUOTĘ:

Šis gaminy s pakuojamas į 200 ml aerzolinį balionėlį.

INFORMACIJA APIE SPALVĄ:

Skaidri.

LAIKYMAS:

sandėliavimo laikas yra 12 mėnesių neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausomis sąlygomis ir apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių, esant nuo +5 °C iki +20 °C temperatūrai.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bazė:	dervos n-heptanas
Spalva:	skaidri
Tankis:	0,70 g/ml
Klampumas:	5 mPa.s (cP)
Uždegimo taškas:	degus
Atsparumas temperatūrai:	nuo –55 °C iki +80 °C

Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir medžiagos tipas. Klijų visiško sukietėjimo laikas gali pailgėti esant žemesnei temperatūrai, mažesnei drėgmei arba storesnei plėvelei.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Paviršiaus paruošimas ir naudojimas

A. Valymas ir paruošimas:

„OLIVE A-41“ tepamas prieš tepant klijuojantį cianakrilatą, užtikrinant greitą sukibimą. Medžiagos turi būti švarios, sausos ir nedulkėtos, neriebaluotos ir be kitų teršalų, kurie gali turėti įtakos sukibimui. Visiems teršalams pašalinti naudokite organinius tirpiklius (alkoholį arba MEK). Niekada nenaudokite muilo, ploviklio ar vandens. Nuo porėtų paviršių turi būti mechaniškai nuvalytos atsilupusios dalelės.

B. Klijavimo procesas

Ant srities, kurią norite klijuoti, užtepkite „OLIVE A-41“ sluoksnį, netepkite per daug. Leiskite tirpikliui visiškai išgaruoti, kol paviršiai visiškai išdžius (apie 10 sek.). Klijus tepkite mažais lašeliais ant dviejų paviršių ir kelioms sekundėms tvirtai suspauskite jungiamas dalis

Saugumas

OLIVE A-41 klasifikuojamas kaip labai degus. Laikykite atokiau nuo vaikų.

Naudokite vėsiose ir gerai vėdinamose patalpose.

Laikykite atokiai nuo karščio ir liepsnų. Daugiau informacijos ieškokite atitinkamame saugos lape.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ

OLIVÉ QUÍMICA garantuoja, kad jų gaminiai, kol nepasisibaigęs jų galiojimo laikas, atitinka specifikaciją.

Mes galime prisiimti atsakomybę tik už bet kokius nuostolius, susijusius su mūsų tiekiamų ir kliento naudojamų prekių kokybe. Suprantama, kad mes užtikriname nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę pagal bendrąsias pardavimo ir tiekimo sąlygas.

Atsakomybė

Šiame dokumente pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl mūsų gaminių taikymo ir galutinio naudojimo, yra pateikiama sąžiningai, remiantis mūsų žiniomis, ir yra bandymų ir patirties rezultatas. Ši informacija yra pateikta kaip gairės. Naudotojo pareiga yra nustatyti, ar produktas tinkamas naudoti numatytoje srityje. Dėl įvairių medžiagų ir sąlygų, kurios nėra žinomos ir kontroliuojamos, rekomenduojame gaminį išbandyti prieš naudojant.

Turi būti gerbiamos trečiųjų šalių nuosavybės teisės.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties produkto duomenų lapus.

Olivé

Member of **Wolf Group**



Central
OLIVÉ QUÍMICA, S.A.

Avda. Bertrán Güell 78
08850 Gavà - BARCELONA (SPAIN)
TEL +34 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
F-59147 Gondecourt - FRANCE
Tel. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL SA

Parque Monserrate
Av. Dr. Luis Sá, 9-Armazém E
2710-022 Abrunheira
(Sintra) - PORTUGAL
Tel. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK LTD.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle
L20 8AH - UNITED KINGDOM
Tel. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com