

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Olive Bath Renovator Kit

Dviejų komponentų vandens pagrindo epoksidiniai emaliniai dažai, skirti ketaus voniai renovuoti.

Pagrindinės savybės

- Atsparūs vandeniui
- Atsparūs bakterijoms ir pelėsiams
- Silpnas kvapas
- Lengva valyti
- Ypač baltos spalvos
- Galima tonuoti
- Komplekte yra viskas, ko reikia ketaus voniai restauruoti

Naudojimo sritys

- Ketaus vonių ir kitų emaliuotų paviršių restauravimas.

Sukibimas

- Ketus
- Emaliuoti paviršiai

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Naudojimo metu oro, paviršių ir produkto temperatūra turi būti nuo +15 °C iki +30 °C, santykinė oro drėgmė žemesnė nei 80 %.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, nuvalykite nuo paviršių dulkes, birias daleles ir riebalus. Pašiauškite vonios paviršių švitrinio popieriumi, kuris pridedamas kartu su dažais. Nepradėkite darbų iš karto po šlifavimo, nes ore esančios dulkės gali nusėsti ant naujai užtepto grunto. Jei valymui naudojamas dulkių siurblys, laikykite jo variklio dalį už durų, kad išvengtumėte dulkių atsiradimo iš išeinančio oro. Prieš pradėdami dažyti, paviršius turi būti sausas. Rekomenduojama uždengti maišytuvą, vandens nutekėjimo angą ir vonios kraštus, naudojant apsauginę dažymo juostą. Jei norite užpildyti nelygias vietas ir įdubimus, naudokite epoksidinį glaistą PENOSIL Epoxy FastFix Aqua 510, kuris išdžiūvęs turėtų būti nušlifuotas, kad vonios paviršius būtų lygus.

Naudojimo būdas

Gruntavimas: kruopščiai sumaišykite gruntą ir grunto kietiklį. Sumaišius, gruntas yra tinkamas naudoti apie 45 min esant +20 °C. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek grunto ant vonios dugno, tada nereikės specialios dažymo vonelės. Vonios dažymas gali būti pradėtas praėjus nuo 12 iki 24 valandų po gruntavimo.

Dažymas: prieš tepdami dažus, atlikite grunto paviršiaus tarpinį šlifavimą ir išvalykite dulkes nuo vonios. Tada sumaišykite dažus ir dažų kietiklį. Sumaišius, dažus galima naudoti apie 45

Versija 1

min. esant +20 °C temperatūrai. Jei tepate voleliu, galite užpilti šiek tiek dažų ant vonios dugno, tada nereikės specialios dažymo vonelės.

Valymas

Įrankius plaukite muilu ir vandeniu iš karto po panaudojimo. Vėliau naudokite ksileno tirpiklį.

Techniniai duomenys

Savybė	Vertė	Vienetas
Tankis (DIN 53 479-B)	1,36 (sumaišyti kartu)	g/ml
Plėvelės susiformavimo laikas	nuo 240 iki 300	min
Stingimo laikas	nuo 12 iki 24 (1 dangos sluoksnis)	valandos
Naudojimo temperatūra	nuo +15 iki +30	°C
Atsparumas temperatūrai	iki +120	°C
Atsparumas šveitimui	>10 000	ciklų
Atsparumas smūgiams	3,75	J
Paviršiaus kietumas	2,3 kg nepalieka žymių	kg
Atsparumas dilimui	svorio sumažėjimas 70 mg per 1000 ciklų	(1 kg/CS 17 ratas)
Tempiamasis stipris	60	kg/cm ³

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Spalva

Pagrindinė spalva yra balta. Tonuoti galima pigmentais, kurie skirti vandens pagrindu pagamintiems dažams.

Pakuotė

Komplektą sudaro:

Gruntas ir grunto kietiklis - 1 rinkinys

Emalė ir emalės kietiklis - 1 rinkinys

Maišymo mentelės - 2 vnt.

Vienkartinės pirštinės - 1 pora

Poroloniniai voleliai - 2 vnt.

Dažų volelio strypelis - 1 vnt.

Švitrinis popierius - 1 vnt.

Naudojimo instrukcija - 1 vnt.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Galima laikyti 24 mėnesius uždarytoje originalioje pakuotėje, jei ji apsaugota nuo šalčio (temperatūra ne žemesnė kaip +3 °C).

Apribojimai

- Netinka lakštinio metalo ar plastikinėms vonioms.
- Dažų, turinčių labai aktyvių dažiklių (plaukų ir verpalų dažai, vonios putos, vonios burbulai ir kt.), naudojimas gali sukelti nuolatinį epoksidinės vonios emalio dangos pasikeitimą.

Wolf Group LT, UAB

Ateities g. 31B
06326, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 523 33553
Faks: +370 525 55775
El. paštas: lietuva@wolf-group.com

www.wolf-group.com

Versija 1

- Vonia yra paruošta naudoti praėjus 7 dienoms po dažymo (kai temperatūra džiovinimo metu virš +20 °C, oro drėgnumas iki 80 %).
- Naudojant vonią anksčiau, emalio danga gali pasikeisti visam laikui. Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite vonios paviršių muilu ir vandeniu.

Saugumo reikalavimai

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Smarkaus akių pažeidimo pavojus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių / veido apsaugą. Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

Wolf Group LT, UAB

Ateities g. 31B
06326, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 523 33553
Faks: +370 525 55775
El. paštas: lietuva@wolf-group.com

www.wolf-group.com