

OLIVÉ A-10

NAGLĀM STOP

Tehnisko datu lapa – Versija 4.0 – 2017. gada oktobris

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-10 ir augstas stiprības celtniecības līme uz ūdens bāzes, kas samazina nepieciešamību izmantot naglas un skrūves dažādiem pielietojumiem. Tā ir noturīga un mitrumizturīga.

OLIVÉ A-10 izveido noturīgu saķeri ar dažādiem būvmateriāliem, piemēram: koku, ģipškartonu, mūri, korķi, stiklu, keramiku, metāliem, paklājiem, polistirēna putu plāksnēm u.t.t. Vismaz vienai no virsmām jābūt porainai.


GALVENIE IEGUVUMI:

- Šķīdinātājus nesaturoša līme uz ūdens bāzes. Nav spēcīgas smakas.
- Ātra un spēcīga saķere.
- Aizpilda virsmas nelīdzenumus.
- Viegli izmantot un ātri notīrīt.
- Pēc nožūšanas var krāsot un apstrādāt ar smilšpapīru.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI:

- Francijas VOC emisijas klase A+.
- Atbilst LEED® IEQ kredītam 4.1 (lekštelpu vides kvalitāte) līmēm un blīvēm.

PIELIETOJUMA VEIDI:



lekštelpu koka apdares paneļu stiprināšana, koka grīdlistu stiprināšana, dekoratīvu stirēna putu paneļu un bloku stiprināšana.

Dekoratīvu sienu listu stiprināšana un citi uzdevumi, kur nav vēlams naglu izmantošana.



INFORMĀCIJA PAR IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 300g kārtiņdžos.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:

Balta.

UZGLABĀŠANA:

Glabāšanas laiks 18 mēneši neatvērtā, oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, pasargājot no tiešas saules staru iedarbības, uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +25°C grādiem.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TIPISKI TEHNISKIE DATI:

Bāze:	Akrila dispersija
Konsistence:	Pasta
Krāsa:	Balta
Specifiskā gravitācija:	Apt. 1,55 g/ml
Atvēšanas laiks:	10-15 min (pie 23°C; 50%RH)
Uzklāšanas temperatūra:	No +5°C līdz +35°C
Termiskā pretestība:	-20°C līdz +80°C
Šora cietība:	60 (ISO 868)
Stiepes izturība (ISO 37):	Apt. 1,10 MPa

Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no tādiem vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un pamatnes veids. Pilnīgas sacietēšanas laiks var tikt pagarināts, strādājot zemākā temperatūrā, zemākā mitrumā vai uzklājot biežāku kārtu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Virsmas sagatavošana un blīvējuma uzklāšana:

A. Tīrīšana un šuvju sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, uz tās nedrīkst būt putekļi, eļļas vai cits piesārņojums, kas varētu ietekmēt lipšanu. Izmantojiet organiskus šķīdinātājus (spirtu vai MEK), lai notīrītu visus netīrumus. Nekādā gadījumā neizmantojiet ziepes, mazgāšanas līdzekļus vai ūdeni. Porainas virsmas (piemēram, betons, ķieģeļi u.c.) mehāniski jānotīra, lai noņemtu brīvās daļiņas.

OLIVÉ A-10 nodrošina saķeri ar izplatītajiem būvmateriāliem bez nepieciešamības izmantot grunti. Taču katrai virsmai ieteicams veikt salīpes testu.

B. Uzklāšana:

Uzlieciet kārtidzām uzgali un nogrieziet to vēlamajā platumā, uzklājiet produktu, izmantojot manuālo vai pneimatisko līmes pistoli.

Klājiet līmi gar vienas no līmējamām virsmām malu visā garumā. Uz platām, plakanām virsmām uzklājiet līmes punktus ik pēc 10-20 cm.

Savienojiet virsmas, cik drīz vien iespējams (pirmo 5 minūšu laikā), un cieši saspiediet tās.

C. Sacietēšana:

Materiāliem vajadzētu salīpt 60 minūšu laikā no līmes uzklāšanas.

Ļaujiet līmei nožūt (vismaz 24 stundas), pirms noņemt jebkādas pagaidu stiprinājumus vai spaiļes.

Pilnīgai salīpšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no temperatūras, mitruma, virsmas porainuma un uzklātā līmes daudzuma. Nomazgājiet instrumentus un līmes atlikumus ar ziepjūdeni.

Pārklājums:

Aptuvenais patēriņš lineāros metros, izmantojot 300 ml kārtidžu (aptuveni):

Šuves platums (a):	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Šuves dziļums (b):									
5 mm	12	10	8	6	5	4	3	2,5	2
8 mm	8	6	5	4	3	2,5	1,8	1,5	1,2
10 mm	6	5	4	3	2,5	2	1,5	1,2	1
12 mm	5	4	3	2,5	2	1,6	1,2	1	0,8
15 mm	4	3,5	2,5	2	1,6	1,3	1	0,8	0,6

Ieteicamā attiecība iekrāsota zaļā krāsā.

Piezīmes:

Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par +10°C.

Nav ieteicams lietot pastāvīgi mitrās zonās vai virsmām, kas tiek iegremdētas ūdenī.

Nav ieteicams salīmēt divas neporainas virsmas.

Nav piemērots spoguļu, polietilēna, polipropilēna, PTFE un bitumena virsmu līmēšanai. Ieteicams iepriekš veikt atbilstības un salipšanas testus.

Drošība:

Izmantot labi ventilētās telpās un novērst saskari ar acīm un ādu. Turēt bērniem nerasniedzamā vietā.

Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā (DDL). Pirms produkta lietošanas rekomendējam rūpīgi izlasīt DDL un drošības etiķetes.

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu un mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šī TDL aizstāj un aizvieto visas iepriekšējās šī produkta datu lapas.

Olivé

Member of Wolf Group



Izplatītājs

KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna iela 11
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052

olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com