

OLIVÉ A-30

KONTAKTLĪME

Tehniskā pase – Izpildījums 3.0 – Janvāris 2018

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-30 ir augstas kvalitātes līme uz polihloroprēna un reaktīvo sveķu bāzes.

Tās formula nodrošina adhēziju starp kontaktvirsmām bez ilgstošas nospiešanas vajadzības.

OLIVÉ A-30 kalpo par teicamu alternatīvu iestatišanas skrūvju vai naglu izmantošanai.



GALVENIE RAKSTUROJUMI:

- Adhēzija ar plašu materiālu gammu.
- Izturīgs un ilgstošs savienojums.
- Piemērota lielām virsmām.
- Var turēt atvērtu 35 minūtes.
- Vieгла izmantošanā.


INFORMĀCIJA PAR IEPAKOJUMU:

Produkts pieejams 125 ml, 500 ml, 1 l,
5 l un 25 l bundžās.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:

Brūna ar dzeltenu
nokrāsu.

IZMANTOŠANA:



OLIVÉ A-30 speciāli paredzēta jebkura materiāla pielīmēšanai lielākai virsmu daļai: kokam, ugunsizturīgai plastmasai, slāņainiem materiāliem, plastmasai, audumiem, kaučukam, ādai, lokšņu metālam utt.

Izmanto celtniecībā, kokapstrādē, galdniecības darbos, dekorēšanā vai mēbeļu ražošanā.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt oriģinālā, slēgtā iepakojumā
sausā telpā pie temperatūras no
15°C līdz 25°C, var uzglabāt 6
mēnešus.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI:

Bāze:	Modificēts polihloroprēna kaučuks ar reaktīviem sveķiem
Blīvums:	0.750 g/cm ³ (+/-) 0.1
Viskozitāte:	5400 cPo. (Brookfield RTV 4/20)
Biezais ekstrakts:	26 % (+/-) 1
Izžušanas laiks:	no 15 līdz 20 minūtēm

Šīs vērtības var variēt atkarībā no tādiem apkārtējās vides faktoriem kā temperatūra, mitrums un virsmas veids. Laiks līdz pilnīgai sacietēšanai var palielināties pie daudz zemākām temperatūrām, daudz zemāka mitruma vai šuves biezuma palielināšanas.

IZMANTOŠANA:

Virsmas sagatavošana un uzklāšana:

A. Attīrīšana un sagatavošana:

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un citām piesārņojuma vielām, kas var ietekmēt salīmēšanu. Neporainas virsmas jāattīra ar atbilstošu šķīdinātāju un rūpīgi jānoslauka ar tīru drānu. Porainās pamatnes jāattīra mehāniski brīvo daļiņu attīrīšanai.

B. Gruntēšana:

OLIVÉ A-30 salīmē vairākumu materiālu ar atzīmi «bez gruntēšanas». Tomēr ieteicams veikt iepriekšēju līmēšanas testu uz visa veida virsmām. Dažreiz var būt nepieciešams apstrādāt virsmu ar gruntskrāsu labāku līmēšanas rezultātu iegūšanai.

Gruntskrāsas Olivé:

Produkts:	Lietošana
Olivé PRIMER 10:	Porainas virsmas (piemēram, betons, cements, marmors, dabīgais vai mākslīgais akmens utt.)
Olivé PRIMER 20:	Neporainas virsmas (piemēram, alumīnijs, tērauds, nerūsējošs tērauds, cinks, misiņš, varš, krāsotas un plastmasas virsmas).
Olivé PRIMER 80DS:	Visi virsmu veidi. Īpaši sarežģītas virsmas.

C. Produkta uzklāšana:

Labi sajaukt un uzklāt ar otu vai špakteli vienmērīgu kārtu uz abām virsmām. Atstāt izžūt uz 5 minūtēm un savienot ar spiedi. Censties neatlīmēt, lai nokoriģētu stāvokli.

D. Apstrāde:

Nesacietējušu produktu var notīrīt ar ūdeni vai izopropila spirtu. Sacietējis produkts jānotīra mehāniski.

Piezīme:

Neizmantojiet OLIVÉ A-30 uz bitumena pamatnēm vai celtniecības materiāliem, kuri var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus (piemēram, dabīgo kaučuku, hloroprēnu, EPSK...)

Nelīmējas uz PE, PP, PTFE (Teflon®). Sakarā ar lielo iespējamo bāzu daudzveidību, iesakām veikt iepriekšēju atbilstības testu.

Nav piemērota strukturālās stiklošanas darbiem.

Drošība:

Šis produkts ir toksisks ieelpošanai. Jāizmanto vēdināmās telpās.

Mazgāt rokas pirms ēšanas un pēc darba beigām.

Izvairīties no iekļūšanas acīs un uz ādas.

Uzliesmojošs produkts. Uzglabāt prom no aizdegšanās avotiem.

Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās.

ZIŅAS PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mūsu uzņēmums uzņemas atbildību tikai zaudējuma nodarīšanas gadījumos vai par mūsu piegādātās preces vērtību, kuru izmanto klients. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šī tehniskā pase anulē un aizvieto iepriekš izlaistās tehniskās pases šim produktam.

Olivé

Member of Wolf Group



Izplatītājs

KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna 11 k-1,
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052

olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com