

OLIVÉ A-31

MONTĀŽAS LĪME

Tehnisko datu lapa – Versija 2.0 – 2017. gada oktobris

PRODUKTA APRAKSTS:


OLIVÉ A-31 ir līmes mastika, kas nezaudē apjomu. Tā izgatavota uz sintētisko sveķu bāzes un satur īpašu šķīdinātāju maisījumu.

OLIVÉ A-31 veido lielisku sākotnējo saķeri, tā ātri un vienkārši aizpilda un noblīvē dažādas pamatnes. Tā ir lieliski piemērota visu veidu savienojumiem būvniecībā, dekorēšanā un hobijs projektos.

GALVENIE IEGUVUMI:

- Ātra un spēcīga saķere.
- Tieša uzklāšana bez aerācijas.
- Lieliski salīmē dažādus materiālus.
- Nav nepieciešama gruntēšana.
- Noturīga pret mitrumu un zemām temperatūrām.
- Lietošanai iekštelpās un ārā.
- Iespējams krāsot.

PIELIETOJUMA VEIDI:



OLIVÉ A-31 izmanto izolācijas putu (PU, fenola, bet ne polisterēna putu) līmēšanai, koka vai PVC grīdlistu, poliuretāna sloksņu, metālisku karnīžu, cauruļvadu, PVC cauruļu betona, ģipškartona, koka, alumīnija, metāla līmēšanai.

To var izmantot arī veidņu un viengabalainu metāla gabalu savienošanai, remontējot automašīnas.



INFORMĀCIJA PAR IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 375g
kārtīdžos.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:

Tumši beša.

UZGLABĀŠANA:

Glabāšanas laiks 18 mēneši neatvērtā,
oriģinālā iepakojumā, sausā vietā,
pasargājot no tiešas saules staru
iedarbības, uzglabāšanas temperatūra
no +15°C līdz +30°C grādiem.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TIPISKI TEHNISKIE DATI:

Konsistence:	Pasta
Viskozitāte:	280.000-320.000 Cps
Cieto daļiņu saturs:	65+/- %
Darba laiks (23°C):	10 min.
Garozas veidošanās (23°C):	< 5 min
Kopējais sacietēšanas laiks:	2-4 dienas
Uzklāšanas temperatūra:	No +10 līdz +40°C
Sacietējis produkts:	
Bīdes pretestība:	> 30 Kg/cm ²
Temp. izturība:	-20 līdz +80°C

Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no tādiem vides faktoriem kā temperatūra, mitrums un pamatnes veids. Pilnīgas sacietēšanas laiks var tikt pagarināts, strādājot zemākā temperatūrā, zemākā mitrumā vai uzklājot biežāku kārtu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Virsmas sagatavošana un blīvējuma uzklāšana:

A. Tīrīšana un šuvju sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, uz tās nedrīkst būt putekļi, eļļas vai cits piesārņojums, kas varētu ietekmēt lipšanu. Izmantojiet organiskus šķīdinātājus (spirtu vai MEK), lai notīrītu visus netīrumus. Nekādā gadījumā neizmantojiet ziepes, mazgāšanas līdzekļus vai ūdeni. Porainas virsmas (piemēram, betons, ķieģeļi u.c.) mehāniski jānotīra, lai noņemtu brīvās daļiņas.

OLIVÉ A-31 nodrošina saķeri ar izplatītākajiem būvmateriāliem bez nepieciešamības izmantot grunti. Taču katrai virsmai ieteicams veikt salīpes testu.

B. Uzklāšana:

Uzklāšana uz vienas virsmas: Uzklājiet līmi uz vienas no līmējamām virsmām un kārtīgi piespiediet to otrai virsmai, lai uzreiz panāktu labāko rezultātu. Nedaudz pakustiniet, lai novērstu plīvītes veidošanos. Maksimālais sasaistes izveidošanas laiks ir 10 minūtes. Nepārsniedziet šo laiku, lai savienotu virsmas.

Cieši nofiksējiet salīmētās virsmas ar mehānisku slogu, mehāniskajam slogam jāpaliek vietā vismaz 24 stundas, ieteicams to saglabāt līdz pilnīgai līmes sacietēšanai. Izvairieties no termiskas, mehāniskas vai ķīmiskas iedarbības pirms galīgas sacietēšanas.

Uzklāšana uz divām virsmām: Uzklājiet līmi uz vienas no līmējamām virsmām un kārtīgi piespiediet to otrai virsmai, lai uzreiz panāktu labāko rezultātu. Nedaudz pakustiniet, lai novērstu plīvītes veidošanos un tad atdaliet abus materiālus. Paturiet materiālus atsevišķi 3-5 minūtes, atkarībā no apstākļiem telpā. Tad vēlreiz savienojiet tos. Lai panāktu maksimālu kontaktu, abas virsmas cieši jāspiež un mehāniski jānostiprina.

Mehāniskajam slogam jāpaliek vietā vismaz 24 stundas, ieteicams to saglabāt līdz pilnīgai līmes sacietēšanai. Izvairieties no termiskas, mehāniskas vai ķīmiskas iedarbības pirms galīgas sacietēšanas.

Lai nodrošinātu šķīdinātāju izgāzšanu, vienai no virsmām jābūt porainai. Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par 10°C.

Piezīmes:

Lai nodrošinātu šķīdinātāju izgarošanu, vienai no virsmām jābūt porainai.

Smagām vai nopriegotām detaļām jānodrošina mehāniska sastiprināšana vismaz 6 līdz 12 stundas.

Sacietējuša produkta notīrīšana: ar mehāniskiem līdzekļiem vai šķīdinātāju.

Svaiga produkta notīrīšana: ar šķīdinātājiem (MEK, acetons, touēns, spirts).

Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par +10°C.

Tā kā produktu var izmantot dažādu materiālu līmēšanai, rekomendējam veikt saderības testu.

Drošība:

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju uzklāšanas laikā. Novērsiet saskari ar ādu un acīm. Ja nonācis saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vēršieties pie ārsta. Īpaši uzliesmojošs, netuvināt aizdegšanās avotiem, atklātai liesmai, nesmēķējiet produkta tuvumā.

Turēt bērniem nesasniedzamā vietā. Vairāk informācijas par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā (DDL).

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka mūsu produkts tā glabāšanas laikā atbilst norādītajām specifikācijām.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu un mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šī TDL aizstāj un aizvieto visas iepriekšējās šī produkta datu lapas.

Olivé

Member of Wolf Group



Izplatītājs

KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna 11 k-1,
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052

olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com