

OLIVÉ A-32

POLIURETĀNA LĪME

Tehniskā pase – Izpildījums 2.0 – Novembris 2017



PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-32 ir pastveida konsistences līme uz poliuretāna bāzes (tikсотrops gels).

OLIVÉ A-32 nesatur šķīdinātājus un sacietē, pateicoties apkārtējās vides mitrumam. Piemīt augsts pielīmēšanas ātrums un nešķīst ūdenī.

OLIVÉ A-32 piemīt laba adhēzija ar lielāko daļu materiālu, un tā ir piemērota izmantošanai celtniecībā.

GALVENIE RAKSTUROJUMI:

- Augsts elastīgums.
- Caurspīdīgums.
- Teicama adhēzija ar plašu bāzu daudzumu bez gruntēšanas.
- Termoizturīga.
- Nesatur šķīdinātājus.
- Labi rādītāji pie hidrolīzes.
- Garš derīguma termiņš.
- Derīga nokrāsošanai.

PRASĪBAS:

Olivé A-32 atbilst šādai prasībai:

- Nešķīst ūdenī (klasifikācija D4 EN 204 un 205).

INFORMĀCIJA PAR IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 300 ml kārtidžos.
Iespējami citi formāti pēc pasūtījuma.


INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:

Caurspīdīga.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt oriģinālā slēgtā iepakojumā
sausā telpā pie temperatūras, kas zemāka
par 25°C, var uzglabāt 12 mēnešus.

LIETOŠANA:



OLIVÉ A-32 speciāli paredzēta siltumizolācijas flīžu (no putupolistirola vai ekstrūzijas), poliuretāna putu, fenola putu, minerālvates paneļu, KSP, ģipškartona, betona vai akmens salīmēšanai, un kopumā, koksnes savienošanai.

OLIVÉ A-32 izmanto arī būvniecībā, kokapstrādē, alumīnija apstrādē, mēbeļu ražošanā un dažādās rūpniecības sfērās, automobiļu rūpniecībā un kuģu būvniecībā.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI:

Konsistence:	Tiksotropa pasta
Blīvums:	Apmēram 1.07 ± 0.02 g/ml
Viskozitāte:	(RVT 7 / 5 rpm) $400,000 \pm 100,000$ mPa.cs
Atvēršanas laiks pie 20°C:	10 min pie 65% RH
Izmantošanas laiks pie 20°C:	1 h pie 65% RH
Pilna izžūšana pie 20°C:	24 stundas
Plēves izveidošanās:	Apmēram 10–15 minūtes (pie 20°C; 65% H.R.)
Stiepes stiprība:	< 130 kg/cm ²
Izturība pret novecošanos:	Teicama
Izturība pret ķīmisko iedarbību:	Teicama
Izturība pret jūras ūdens iedarbību:	Teicama
Darbības temperatūra:	-30°C līdz +100°C
Produkcijas patēriņš:	150–250 g/m ² , atkarībā no virsmas

Šīs vērtības var variēt atkarībā no tādiem apkārtējās vides faktoriem kā temperatūra, mitrums un virsmas veids. Laiks līdz pilnīgai sacietēšanai var palielināties pie daudz zemākām temperatūrām, daudz zemāka mitruma vai šuves biezuma palielināšanas.

LIETOŠANAS VEIDS:

Virsmas sagatavošana un uzklāšana:

A. Attīrīšana un sagatavošana:

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un citām piesārņojošām vielām, kas var ietekmēt salīmēšanu. Neporainas virsmas jāattīra ar atbilstošu šķīdinātāju un rūpīgi jānoslauka ar tīru drānu.

Vienam no salīmējamiem materiāliem jābūt porainam vai jāsaturs mitrums.

Ja abas pamatnes nav porainas, izsmidzināt ūdeni uz pielīmējamās virsmas (10–15 g uz 100 g līmes).

Porainās pamatnes (tādas kā cements, ķieģeļi u.c.) jāattīra mehāniski brīvo daļiņu likvidēšanai. Šuves malas aizsargāt ar papīra līmlenti lenti.

B. Gruntēšana:

OLIVÉ A-32 līmējas ar vairākumu celtniecības materiālu bez gruntēšanas. Tomēr ieteicams veikt iepriekšēju līmēšanas testu uz visa veida virsmām. Dažreiz var būt nepieciešams apstrādāt virsmu ar gruntskrāsu labāku līmēšanas rezultātu iegūšanai.

Olivé gruntskrāsas:

Produkts:	Lietošana
Olivé PRIMER 10:	Porainas virsmas (piemēram, betons, cements, marmors, dabīgais vai mākslīgais akmens utt.).
Olivé PRIMER 20:	Neporainas virsmas (piemēram, alumīnijs, tērauds, nerūsējošs tērauds, cinks, misiņš, varš, krāsotas un plastmasas virsmas).
Olivé PRIMER 80DS:	Visi virsmu veidi. Īpaši sarežģītas virsmas.

C. Produkta uzklāšana:

Pēc virsmas sagatavošanas, vienmērīgi un bez burbuļiem uzklāt produktu ar profesionālo pistoli.

D. Apstrādāšana:

Piespiest vienmērīgi, pārbaudot, lai materiāls labi piegultu virsmai. Pielīmēšanas laiks atkarīgs no virsmu un gaisa mitruma un temperatūras.

Šajā sakarā nepieciešams:

- Darbu pie temperatūras zem 20°C gadījumā: pārliecināties, ka presēšanas laiks ir pietiekami ilgs;
- Darbu pie temperatūras virs 20°C gadījumā: pārliecināties, ka laiks, kamēr līme ir atvērta, un montāžas laiks nepārsniedz pieļaujamo;

Pretējā gadījumā var izveidoties savienojuma bojājumi.

Nesacietējušu produktu var viegli notīrīt ar šķīdinātāju vai acetonu. Sacietējis produkts jānotīra mehāniski.

Piezīme:

Kaitīgs ieelpojot. Ieteicams lietot vēdināmās telpās.

Izvairīties no ilgstoša un atkārtota kontakta ar ādu. Ja nokļūst uz ādas, notīrīt mehāniski vai nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu, kairinājuma gadījumā, konsultēties ar ārstu.

Ilgstošs kontakts var izsaukt kairinājumu uz ādas, bet koncentrētu tvaiku ieelpošana slēgtās telpās var pasliktināt vispārējo pašsajūtu.

Strādāt drošā attālumā no aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt izmantošanas laikā.

Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Nav paredzēta rotaļlietām un bērnu precēm.

ZIŅAS PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu un mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šī tehniskā pase anulē un aizvieto iepriekš izdotās tehniskās pases šim produktam.



Izplatītājs

KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna 11 k-1,
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052

olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com