

OLIVÉ PU-1

IZOLĀCIJAS PUTAS

Tehnisko datu lapa - versija 1.0 - 2019.gada oktobris

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ PU-11 ir vienkomenta putu hermētiķis, lietošanai gatavas poliuretāna pistoles putas ēku, transportlīdzekļu, tvertņu un nelīdzenu virsmu hermetizēšanai.

Izmantojot komplektā iekļauto īpašo uzgali uzklāšana ir ļoti ērta un ātra.

Smalko šūnu struktūra pastiprina siltuma un skaņas izolācijas īpašības.

OLIVÉ PU-11 ir laba saķere ar lielāko daļu materiālu, piemēram, koku, betonu, mūri, akmeni, ģipsi, metālu, jumta kārneņiem, PVC un polistirēnu.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:

- Augsta siltuma un skaņas izolācija.
- Ļoti zems izocianāta monomēru saturs (līdz 0,1%).
- Samazina aukstuma tiltus.
- Novērš kondensātu.
- Lieliska saķere ar visiem parasti izmantotajiem būvmateriāliem.
- Uzlabota izturība pret UV stariem.
- Brīvi regulējams izolācijas slāņa biezums. Slāņu skaits nav ierobežots.
- Ātra un viegla uzklāšana.

IEPAKOJUMA INFORMĀCIJA:

1000 ml aerosola balons,
saturs 700 ml, 12 gab. kastē

UZGLABĀŠANA:

Baloni jāuzglabā un jātransportē vertikāli.

Uzglabāt vēsā un sausā vietā +5°C līdz +30°C temperatūrā.

Putu balonus nedrīkst uzglabāt temperatūrā virs +50°C, netālu no siltuma avotiem vai tiešā saules

Garantētais uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā ir 12 mēneši.

"Ieteicams līdz" datums ir norādīts uz iepakojuma.

PIELIETOŠANAS JOMA



OLIVÉ PU-11 lieto:

- Ēku, transportlīdzekļu, kuģu, tvertņu, nelīdzenu virsmu u.c. siltuma un skaņas izolācijai.
- Izolācijas remontdarbiem un izolācijai grūti pieejamās vietās.
- Aukstuma tiltu ietekmes mazināšanai.
- Kondensāta novēršanai uz aukstām virsmām.

TEHNISKIE DATI:

Krāsa		Balta
Laiks līdz sacietēšanai (putas nelīp):		< 30 minūtes
Izplešanās laiks:		< 15 minūtes
Pilnīgi sacietē:		24 stundas
Vēlāka izplešanās:		100 %
Blīvums		15-20 kg/m ³ (atkarīgs no slāņu skaita)
Sacietējušu putu degamības klase:	(DIN 4102-1)	B3
Ugunsreakcija:	(EN 13501-1)	F
Siltumvadītspēja	(EN 12667)	0,033 W/(m x K)
Skaņas samazinājuma indekss R _{st,w}	(EN ISO 10140)	60 dB
Izstrāde (3 cm slānis):		Līdz 1 m ² /uz balonu
Gaisa temperatūra uzklāšanas laikā:		+10°C līdz +30°C
Balona temperatūra uzklāšanas laikā:		+18°C līdz +28°C
Sacietējušu putu noturība pret temperatūru:		-50°C līdz +90°C

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23°C un 50% relatīvā mitruma, ja vien nav norādīts savādāk. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no aplikatora un vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrāta veida.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU:

A. Pielietošanas apstākļi:

Gaisa temperatūra lietošanas laikā: +10°C līdz +30°C, labāki rezultāti +20°C temperatūrā.

Balona temperatūra uzklāšanas laikā: +18°C līdz +28°C, labāki rezultāti +20°C temperatūrā.

B. Virsmas sagatavošana:

Notīrīt putekļus, brīvās daļiņas un taukus no virsmām. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, samitriniet sausu substrātu. Aizsargājiet blakus virsmas ar papīru, plastmasas plēvi vai citu piemērotu materiālu.

C. Uzklāšanas metode:

Uzlieciet uzklāšanas sprauslu uz pistoles gala. Enerģiski sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Turēt putu balonu vertikāli, uzskrūvēt pistoli uz balona, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru roku griežot balonu. Pārliecinieties, ka uzskrūvēšanas laikā pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Balonu nedrīkst uzskrūvēt uz pistoles, ja vārsts ir uz leju vai skrūvējot pistoli uz balona. Pagrieziet sprauslu, kā nepieciešams (vertikālai vai horizontālai uzklāšanai). Apgrieziet balonu otrādi un sāciet uzklāšanu.

Putu izvadi var regulēt ar pistoles mēlīti. Uzklājiet putas no aptuveni 40 cm attāluma no virsmas. Uzklāšanas attālums nosaka uzklāšanas zonas platumu - jo mazāks attālums, jo šaurāka uzklāšanas zona.

Maksimālais putu biezums vienā slānī nedrīkst pārsniegt 2 cm. Ja nepieciešams vēl viens putu slānis, uzgaidiet vismaz 60 minūtes, pirms uzklāt nākamo kārtu. Slāņu skaits nav ierobežots. Uzklājot putas pa slāņiem, samitriniet nedaudz starp katru slāni, bet pārliecinieties, ka pirms putu uzklāšanas uz virsmas nav ūdens pilieni.

D. Tīrīšana

Nesacietējušas putas var notīrīt ar acetonu; sacietējušas putas - ar mehāniskiem līdzekļiem.

Piezīmes:

Putas nesāķeras ar teflona, polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un silikona virsmām. Tā kā iespējami daudz substrāti, mēs iesakām iepriekš veikt saderības testu.

Sacietējušas putas ir mazāk jutīgas pret UV gaismu un tiešu saules gaismu nekā citas parastās vienkomponta poliuretāna putas. Sacietējušas putas ieteicams pārklāt ar piemērotu, gaismu necaurlaidīgu hermētiķi, pildvielu, krāsu vai citu materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturīgas kvalitatīvās īpašības.

Nelietot vietās, kas ir ilgstošā tiešā kontaktā ar ūdeni, jo tas samazina siltumizolācijas īpašības. Aerosola sprausla ir saderīga ar lielāko daļu putu pistoļu. Pirms putu pistoles izvēles vienmēr pārbaudiet saderību.

Drošība:

Izmantojiet nepieciešamos aizsarglīdzekļus (skatīt DDL).

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Izmantojot iekštelpās, pēc putu

izmantošanas izvēdiniet telpu. Uzklāšanas laikā nesmēķējiet.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Detalizēta informācija pieejama drošības datu lapā (DDL).

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka tā produkti glabāšanas laikā atbilst specifikācijām.

Ja kāda atbildība ir uzskatāms par mūsu, tā būtu tikai par bojājumiem un par mūsu piegādātās un klienta izmantotās preces vērtību. Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārīgajiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā ietvertā informācija, sevišķi rekomendācijas par mūsu produktu lietošanu un galīgo izmantošanu, ir sniegta labā ticībā, pamatojoties uz mūsu zināšanām, un tā ir iegūta testu un pieredzes rezultātā un tā ir paredzēta kā vadlīnijas. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Tā kā ir liels daudzums materiālu un apstākļi, kas ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, mēs iesakām veikt pietiekamas, atbilstošas pārbaudes.

Jāņem vērā trešo personu īpašumtiesības.

Šī TDL aizstāj visas iepriekšējās datu lapas, kas attiecas uz šo produktu.

Olivé

Brand of  Wolf Group



olive-systems.com

Central
Krimelte VBU
S.A.U.
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà
(Barcelona) ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl
Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.
DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com