


TEHNISKO DATU LAPA

NYXON WHITE BEAM WINDOW



NYXON WHITE sērijas logu montāžas profili ir inovatīvs logu montāžas risinājums, kas paātrina uzstādīšanu un ievērojami uzlabo izolējošās īpašības. Lai montāža būtu visefektīvākā, jāveic atbilstoša pamatnes sagatavošana.

TEHNISKĀ RASĒJUMA PIEMĒRS



Pielietojums

NYXON WHITE profili ir izgatavoti no speciāla, rūdīta, rūpnīcā formēta EPS putupolistirola. Profili paredzēti logu montāžai. NYXON profili ievērojami samazina uzstādīšanas laiku, kā arī nodrošina ideālu termisko un akustisko izolāciju.

Lietošanas norādes

Virsmā, uz kuras tiks veikta profila uzstādīšana, jābūt līdzenai, taisnai, tīrai un sausai. Ja siena ir izgatavota no absorbējoša materiāla (keramika, gāzbetons, silikātķieģeļi utt.), uzstādīšanas virsmas vismaz 24 h pirms montāžas jāgruntē. Jāsagatavo pamatne loga vai terases durvju uzstādīšanai. Atsevišķa loga profila garums ir 1300 mm, platums ir 60, 70, 100, 130, 150 mm, augstums - 30 mm līdz 2500 mm. Ja nepieciešama pagarināšana, atsevišķi profili savstarpēji jāsalīmē un jāizveido esošie pārlaidumi (ieteicams lietot Nyxon Special Glue līmi). Uzstādīšanu uzsāk, veicot līmes uzklāšanu uz profila apakšējās virsmas. Uzreiz pēc līmes uzklāšanas profils jānovieto uz ailes apakšdaļas un stingri jāpiespiež. Pēc līmes saķeres izveidošanās var veikt mehānisko stiprināšanu ar sienas tipam atbilstošiem dībeļiem, kas jāizvieto ik pēc 30-40 cm. Logs jānovieto uz profila. Loga kārba sānos un augšdaļā jānostiprina ar ķīļiem. Spraugas starp loga vai durvju rāmi un sienu jāaizpilda ar montāžas putām (PENOSIL EasyPRO Windows & Doors) vai izplešanās lenti (PENOSIL Expanding Tape). Izvēlieties aizpildāmo spraugu izmēram piemērotu lenti. Labāku rezultātu iegūšanai mēs iesakām izmantot ārējo un iekšējo lenti (mēs iesakām PENOSIL Gold). Saules ietekmes novēršanai pēc rāmja uzstādīšanas tā savienojumiem ar sienu jāizveido apdare, vai arī tie pilnībā jānosedz. Profilu apstrādei izmantot kokapstrādes instrumentus (urbji, zāģi, ēveles).

TEHNISKO DATU LAPA

NYXON WHITE BEAM WINDOW



Tehniskie parametri

Parametrs	Mērvienība	Rezultāts
Siltumvadītspējas koeficients A	W/(mK)	≤ 0,038
Platums	mm	60, 70, 100, 130, 150
Augstums	mm	no 30 līdz 2500
Spiedes izturība pie 10% deformācijas	kPa	≥ 1200
Maksimālā darba slodze	kg/cm ²	3,6

Uzglabāšana

Profilus glabāt sausās vietās, kurās nav saules gaismas ietekmes. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra no + 5 °C līdz +25 °C. Produkta lietošana nav bīstama, tādēļ speciāli aizsardzības pasākumi nav jāveic. Strādājot ar šo materiālu, ievērojiet darba veidam un vietai atbilstošus noteikumus, kā arī nēsājiel aizsargapģērbu.